

RAGRELISS 27 ET 315

2 A 7 MM : RAGRELISS 27
3 A 15 MM : RAGRELISS 315



- POUR RAGREAGE ET SURFACAGE FIN DES BETONS COURANTS (R 27)
- POUR RATTRAPAGE ET SURFACAGE DES BETONS COURANTS (R 315)

PRESENTATION

- Sacs de 25 kg
 - Conservation : 1 an dans l'emballage fermé d'origine et à l'abri de l'humidité.
- Chaque sac présente un code de fabrication facilement identifiable.

COMPOSITION

Liants hydrauliques, charges minérales et adjuvants spéciaux assurant rétention d'eau, hydrofugation, plasticité et lissage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gâchage facile, manuel ou au malaxeur.
- Application en 1 ou 2 passes successives.
- Finition rapide.
- Coloris gris béton : spécialement étudié pour entrer en harmonie avec les structures béton utilisées dans le bâtiment.

	RAGRELISS 27	RAGRELISS 315
Forme du produit	Poudre Grise	
Masse volumique apparente poudre	1,39	1,45
Granulométrie	jusque 0,400 mm	jusque 1 mm

DOMAINES D'EMPLOI

- Murs intérieurs
- Murs extérieurs
- Bassins et piscines (adjuvantation au CERMILATEX)

SUPPORTS

Conformes au DTU

- Béton banché de granulats lourds
- Béton plein d'argile expansée ou schiste expansé
- Enduit au mortier de ciment
- Maçonneries brutes de briques, blocs de terre-cuite, blocs pleins ou creux de granulats lourds ou légers.

Sont exclus : bois, plâtre et dérivés, fibres-ciment, béton cellulaire.



- Gris béton
- Gris



ETAT DES SUPPORTS

- Sains, propres et dépoussiérés, exempts d'huile de décoffrage ou de matériaux faiblement adhérents. Humidifier avant l'application s'ils sont poreux.

REVETEMENTS ASSOCIES

- Peinture ou revêtement plastique épais, compatible avec les ciments.
- Revêtement céramique :
 - En sol : RAGRELISS + CERMILATEX
 - En mur : Nous consulter
 RAGRELISS peut rester non recouvert.

RAGRELISS 27 ET 315



MISE EN ŒUVRE

La température de pose doit être comprise entre + 5 et + 30° C. Ne pas poser sur support gelé.

En période de forte chaleur, il est conseillé d'arroser régulièrement le support, surtout si l'application de RAGRELISS se fait en couche mince.

L'arrosage se fera en pluie uniformément répartie sans excès et sans saturation pouvant nuire à la bonne adhérence.

- Gâchage : 4,5 litres d'eau pour un sac de 25 kg (soit 18 %). Laisser reposer la pâte 5 minutes environ afin de permettre le développement de tous les constituants du RAGRELISS.

Remalaxer ensuite avant utilisation.

- Mélange mécanique ; il est conseillé d'utiliser un mélangeur à vitesse lente (50 tours/min.).
- Application : soit à l'aide d'une taloche ou de tout autre système propre à chacun, l'essentiel étant que le RAGRELISS soit "resserré" après application.
- Nettoyage du matériel : A l'eau après usage.
- Séchage avant la pose de revêtement : 24 h. à 48 h. minimum.

CONSOMMATION

1,5 kg/m² par millimètre d'épaisseur.

ADJUVANTATION AU CERMILATEX

- Préparation : procéder au gâchage spécial suivant :
 - 1 l de résine CERMILATEX + 3 l d'eau environ par sac de 25 kg.
- Emploi pour sol et mur avant les étanchéités SPEC CERMICRYL, SEL CERMITANCHE et CERMIPROOF ; par exemple en balcons, perrons, escaliers, piscines.
- Épaisseurs d'emploi possibles de 3 à 20 mm (RAGRELISS 315).

CERTIFICATS - TEXTES DE REFERENCE


D.T.U. et textes techniques en vigueur.

Nous garantissons la constance de qualité de nos produits. Les recommandations générales contenues dans cette notice sont issues de nos essais et de notre expérience. Elles ne peuvent prendre en compte ni les conditions d'application spécifiques de chaque chantier, ni la mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Il convient par ailleurs de respecter la réglementation en vigueur.

DESVRES
carrelages et colles




Contrôle
du support




5 à 30°C



4,5 l



1 h 30



2 à 7 mm
3 à 15 mm

N°Azur 0 810 108 108 Un technicien à votre écoute
PRIX APPEL LOCAL

www.desvres.com - pmo@desvres.com

